



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ с УФ-стабилизатором 1%

Дата изготовления:

Партия поставки:

Марка и вид пленки: «П», рукав с фальцовкой

Обозначение стандарта: ГОСТ 25951-83

Материал: композиция на основе полиэтилена низкой плотности ПЭНП (ПЭВД)

Масса нетто:

№	Показатели качества	Нормы	Результат анализа
1	Внешний вид	Поверхность гладкая, без посторонних включений и не проплавов. Не допускаются запрессованные складки, разрывы, отверстия, механические повреждения.	Соответствует
2	Номинальная толщина (средняя), мкм	130±10%	130±10%
3	Точечная толщина	130±15%	Соответствует
4	Ширина пленки, мм	1280±10мм	1280±10мм
5	Глубина фальцовки, мм	490±10мм	490±10мм
6	Смещение между кромками складок	не более 10 мм	Соответствует
7	Величина усадки: % - продольном - поперечном	65±5% 45±5%	65% 45%
8	Внутренний диаметр шпули, мм	75-77	76,2
9	УФ-стабилизатор	защита не менее чем на один год	Соответствует

Заключение: пленка полиэтиленовая термоусадочная соответствует требованиям ГОСТ 25951-83.

Рулоны с готовой продукцией хранить в крытых сухих складских помещениях, исключающих попадания прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +40С, относительной влажности не более 75%.
Изготовитель гарантирует соответствие качества пленки при соблюдении потребителем условий упаковки, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Главный технолог



Райхель В.Ю.