



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ

Дата изготовления:

Партия поставки:

Вид пленки: стрейч пленка для машинной упаковки

Наименование: 500*17*2035 (авт)

Материал: LLDPE, композиция ЛПВД (линейный полиэтилен низкой плотности)

№	Показатели качества	Нормы	Результат анализа
1	Внешний вид	Пленка без трещин, разрывов, отверстий, запрессованных складок.	Соответствует
2	Толщина пленки, мкм	17 ± 2	17
3	Ширина пленки, мм	500 ± 2	500
4	Длина пленки в рулоне, м	2035 ± 3	Соответствует
5	Ширина втулки	510-520	Соответствует
6	Диаметр втулки	76 ± 1 мм	Соответствует
7	Адгезионная сторона	Внутренняя	Соответствует
8	Престрейч: - Гарантированный	≥200	250
9	Прочность при растяжении, МПа - в продольном направлении - в поперечном направлении	≥10 ≥6	20 12
10	Прочность при разрыве, МПа - в продольном направлении - в поперечном направлении	≥12 ≥8	29,0 16,0
11	Относительное удлинение при разрыве, % - в продольном направлении - в поперечном направлении	≥230 ≥240	330 390
12	Упругое восстановление, %	≥30	33

Заключение: пленка полиэтиленовая растягивающаяся соответствует требованиям ГОСТ 10354-82.

Рулоны с готовой продукцией хранить в крытых сухих складских помещениях, исключающих попадания прямых солнечных лучей при температуре от минус 5 до плюс 30°C, относительной влажности не более 85%.

При хранении готовой продукции при температуре ниже минус 5°C или перевозке ее при низких температурах (ниже 0°C) перед началом использования пленку необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 24ч.

Перед использованием отмотайте 15 метров стрейч пленки для удаления возможных поврежденных слоев и обеспечения качественной упаковки.

Изготовитель гарантирует соответствие качества пленки при соблюдении потребителем условий упаковки, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Главный технолог

Райхель В.Ю.

